

BEST AVAILABLE COPY

2853



1714.0029

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)
: Examiner: Unknown
ISAO IMAMURA)
: Group Art Unit: Unknown
Application No.: 09/526,173)
: *#4 Claim for*
Filed: March 15, 2000) *Priority*
: *L. Nelson*
For: INK-JET RECORDING HEAD) *8/23/00*
AND ITS MANUFACTURING)
METHOD) Dated: July 28, 2000

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

CLAIM TO PRIORITY

Sir:

REC.
AUG 1 2000
TECHNOLOGY CENTER 2000

Applicants hereby claim priority under the
International Convention and all rights to which they are
entitled under 35 U.S.C. § 119 based upon the following
Japanese Priority Applications:

11-068328 filed March 15, 1999 and
2000-068878 filed on March 13, 2000.

Certified copies of the priority documents are
enclosed.

Applicants' undersigned attorney may be reached in
our New York office by telephone at (212) 218-2100. All

BEST AVAILABLE COPY

correspondence should continue to be directed to our address
given below.

Respectfully submitted,


David L. Schaeffer
Attorney for Applicants

Registration No. 32,716

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO
30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3801
Facsimile: (212) 218-2200

(Translation of the Cover of Priority Document)

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this office.

Date of Application : March 13, 2000

Application Number : 2000-068878

Applicant(s) : CANON KABUSHIKI KAISHA

Date : May 19, 2000

Commissioner,

Patent Office: Takahiko KONDO

RECEIVED
AUG 1 2000
TECHNOLOGY CENTER 2900

Certificate No.: 2000-3036120

CFN 29 US



日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2000年 3月13日

出願番号
Application Number: 特願2000-068878


出願人
Applicant(s): キヤノン株式会社

RECEIVED
AUG 1 2000
TECHNOLOGY CENTER 2800

2000年 5月19日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近藤 隆彦



出証番号 出証特2000-3036120

【書類名】 特許願

【整理番号】 4190024

【提出日】 平成12年 3月13日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B41J 2/05

【発明の名称】 インクジェット記録ヘッド及びその製造方法

【請求項の数】 7

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 今村 功

【特許出願人】

 【識別番号】 000001007

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

 【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

 【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

 【識別番号】 100066061

 【住所又は居所】 東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル
3階

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 丹羽 宏之

 【電話番号】 03(3503)2821

【選任した代理人】

 【識別番号】 100094754

 【住所又は居所】 東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル
3階

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 野口 忠夫

【電話番号】 03(3503)2821

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成11年特許願第 68328号

【出願日】 平成11年 3月15日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011707

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703800

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 インクジェット記録ヘッド及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 吐出圧発生素子と、少なくとも液路となる部分を占有する固体層が設けられた基体上に、ノズル形成部材である第一の活性エネルギー線硬化性材料を被覆し、露光、現像により吐出口を形成し、前記固体層を除去することによりノズルを形成する工程、及び吐出エネルギー発生素子形成工程を包含する液体噴射記録ヘッドの製造方法において、

前記ノズル形成部材である前記第一の部材の硬化前に、撥インク性である第二の活性エネルギー線硬化材料を乾燥工程を経て被覆し、これら第一と第二の活性エネルギー線硬化材料を同時に露光、現像することにより吐出口を得る工程を包含することを特徴とするインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項 2】 撥インク性である前記第二の活性エネルギー線硬化材料の被覆方法が、前記第二の硬化性材料を微粒子にして吹き付けることを特徴とする請求項 1 記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項 3】 撥インク性である前記第二の活性エネルギー線硬化材料の被覆方法が、フレキシ印刷機を用いることを特徴とする請求項 1 記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項 4】 撥インク性である前記第二のエネルギー線硬化材料の被覆方法が、前記第二の硬化性材料をドライフィルム化して貼り付けることを特徴とする請求項 1 記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項 5】 前記第一の活性エネルギー線硬化材料は、エポキシ樹脂のカチオン重合硬化材料であることを特徴とする請求項 1 記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項 6】 前記第二の活性エネルギー線硬化材料は、エポキシ樹脂のカチオン重合硬化材料であることを特徴とする請求項 5 記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項 7】 請求項 1 ないし 6 いずれか記載の製造方法により製造されることを特徴とするインクジェット記録ヘッド。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、インクジェット記録方式に用いる記録液滴を発生するためのインクジェット記録ヘッドの製造方法及び該製造方法により製造されたインクジェット記録ヘッドに関する。

【0002】

【従来の技術】

インクジェット記録方式（液体噴射方式）に適用されるインクジェット記録ヘッドは、一般的に微細な記録液吐出口（以下、“オリフィス”と称する）、液流路及びこの液流路の一部に設けられる液体吐出エネルギー発生部を複数備えている。そして、このようなインクジェット記録ヘッドで高品位の画像を得るためには、前記オリフィスから吐出される記録液小滴がそれぞれの吐出口より常に同じ体積、吐出速度で吐出されることが望ましい。

【0003】

これを達成するためには、特開平4-10940号ないし特開平4-10942号公報においては、インク吐出圧力発生素子（電気熱変換素子）に記録情報に対応して駆動信号を印加し、電気熱変換素子にインクの核沸騰を越える急激な温度上昇を与える熱エネルギーを発生させ、インク内に気泡を形成させ、この気泡を外気と連通させてインク液滴を吐出させる方法が開示されている。

【0004】

このような方法を実現するためのインクジェット記録ヘッドとしては、電気熱変換素子とオリフィスとの距離（以下、“OH距離”と略称する）が短い方が好ましい。また、前記方法においては、OH距離がその吐出堆積をほぼ決定するため、OH距離を正確に、また再現良く設定できることが必要である。

【0005】

従来、インクジェット記録ヘッドの製造方法としては、例えば特開昭57-208255号公報及び特開昭57-208256号公報に記載されている方法、すなわち、インク吐出圧力発生素子が形成された基体上に、インク流路及びオリ

フィス部から成るノズルを感光性樹脂材料を使用してパターン形成して、この上にガラス板などの蓋を接合する方法や、特開昭 6 1 - 1 5 4 9 4 7 号公報に記載されている方法、すなわち、溶解可能な樹脂にてインク流路パターンを形成し、そのパターンをエポキシ樹脂等で被覆してこの樹脂を硬化し、基板を切断後に前記溶解可能な樹脂パターンを溶出除去する方法等がある。

【 0 0 0 6 】

しかしながら、これらの方法は、いずれも気泡の成長方向と吐出方向とが異なる（ほぼ垂直）タイプのインクジェット記録ヘッドの製造方法である。そして、このタイプのヘッドにおいては、基板を切断することによりインク吐出圧力発生素子とオリフィスとの距離が設定されるため、インク吐出圧力発生素子とオリフィスとの距離制御においては、切断精度が極めて重要な要素となる。しかしながら、切断はダイシングソー等の機械的手段にて行うことが一般的であり、これらにより高い精度を実現することは難しい。

【 0 0 0 7 】

また、気泡の成長方向と吐出歩行とがほぼ同じタイプのインクジェット記録ヘッドの製造方法としては、例えば特開昭 5 8 - 8 6 5 8 号公報に記載されている方法、すなわち、基体とオリフィスプレートとなるドライフィルムとをパターンニングされた別のドライフィルムを介して接合し、フォトリソグラフィーによってオリフィスを形成する方法や、特開昭 6 2 - 2 6 4 9 7 5 号公報に記載されている方法、すなわち、インク吐出圧力発生素子が形成された基体と電鍍加工により製造されるオリフィスプレートとをパターンニングされたドライフィルムを介して接合する方法等がある。

【 0 0 0 8 】

しかしながら、これらの方法では、いずれもオリフィスプレートを薄く（例えば 2 0 μ m 以下）かつ均一に作成することは困難であり、例えば作成できたとしても、インク吐出圧力発生素子が形成された基体との接合工程はオリフィスプレートの脆弱性により極めて困難となる。

【 0 0 0 9 】

その為、例えば特開平 6 - 2 8 6 1 4 9 号公報に示すような以下の製造方法が

提案された。

【0010】

すなわち、インク吐出圧力発生素子が形成された基体上に、溶解可能な樹脂にてインク流路パターンを形成する工程と、常温にて固体状のエポキシ樹脂を含む被覆樹脂を媒体に溶解して、これを溶解可能な樹脂層上に溶剤コートすることによって、溶解可能な樹脂層上にインク流路壁となる被覆樹脂層を形成する工程と、インク吐出圧力発生素子上方の被覆樹脂層にインク吐出口を形成する工程と、溶解可能な樹脂層を溶出する工程とを有するインクジェット記録ヘッドの製造方法である。

【0011】

そして、このようにして形成したインク流路及びインク吐出口に対して、吐出口面のインク溜まりによるインク滴の偏向や不吐出を防ぐ為、吐出口面を撥インク処理している。この場合、撥水層を転写法等により形成していた。

【0012】

さらにまた、特開平5-124199号公報に記載されているように、吐出口に撥インク剤が入らず吐出口面に精度良く撥水面を設けることができるホトリソグラフィーによる撥水層の作成方法が提案されている。

【0013】

次に、図9(a)～(d)を参照して、従来例の上記技法による一例を説明する：

(a) 図～(d) 図は、吐出口で切断したときの模式図を示す。図9において、31は基板、32は吐出口（オリフィス）、33は撥水性の感光性樹脂材料層、34はフォトマスク1である。

【0014】

図9(a)に示す吐出口32を有するインクジェット記録ヘッド基板31の表面は、図9(b)に示されるように、撥水性を有する感光性樹脂材料により被覆され、感光性樹脂層33が形成される。次いで、活性エネルギー線を通さない所定の形状を有するフォトマスク34をセットし、図9(c)の各矢印の方向から活性エネルギー線を射出して、パターン露光を行う。そして、所定の方法に従

って現像処理を行い、例えば露光されなかった未重合部分を溶剤等によって溶出することにより、図9（d）に示すように、撥水性を有す感光性樹脂材料層33を得ていた。

【0015】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、近年のインクジェットプリンタに見られるように、高画質化、高精細化が求められているため、各吐出口は微細化し、前記の様な製造方法の場合、ノズル形成部材と撥インク性部材の吐出口部とを同じ大きさにパターニングしようとする、パターニングの精度の関係から数100nmのずれが生じてしまうことがある。そのために吐出口近傍で撥インク性能が不均一になり、印字品位が低下してしまう怖れがある。

【0016】

このため、第一の活性エネルギー線硬化材料であるノズル成形材料と、第二の活性エネルギー線硬化材料である撥インク性である表面処理材料とを一括的に露光する必要がある。

【0017】

しかしながら、従来用いられているスピコート法では、第一の活性エネルギー線硬化材料であるノズル形成材料と、第二の活性エネルギー線硬化材料である撥インク性である表面処理材料とが互いに溶け合う場合、相溶してしまい、ノズル形成材料は撥インク性を帯びたり、撥インク性材料は撥インク性が減少する等の個々の特性がでなくなるばかりか、膜厚分布なども大幅に乱れてしまうという問題点があった。

【0018】

本発明は、以上のような局面にかんがみてなされたもので、これらの問題点を解消するための製造方法の提供を目的としている。

【0019】

【課題を解決するための手段】

このため、本発明においては、以下の各項（1）～（6）のいずれかに示すインクジェット記録ヘッドの製造方法を提供することにより、前記目的を達成しよ

うとするものである。

【 0 0 2 0 】

(1) 吐出圧発生素子と、少なくとも液路となる部分を占有する固体層が設けられた基体上に、ノズル形成部材である第一の活性エネルギー線硬化性材料を被覆し、露光、現像により吐出口を形成し、前記固体層を除去することによりノズルを形成する工程、及び吐出エネルギー発生素子形成工程を包含する液体噴射記録ヘッドの製造方法において、前記ノズル形成部材である前記第一の部材の硬化前に、撥インク性である第二の活性エネルギー線硬化材料を乾燥工程を経て被覆し、これら第一と第二の活性エネルギー線硬化材料を同時に露光、現像することにより吐出口を得る工程を包含することを特徴とするインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【 0 0 2 1 】

(2) 撥インク性である前記第二の活性エネルギー線硬化材料の被覆方法が、前記第二の硬化性材料を微粒子にして吹き付けることを特徴とする前項(1)記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【 0 0 2 2 】

(3) 撥インク性である前記第二の活性エネルギー線硬化材料の被覆方法が、フレキシ印刷機を用いることを特徴とする前項(1)記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【 0 0 2 3 】

(4) 撥インク性である前記第二のエネルギー線硬化材料の被覆方法が、前記第二の硬化性材料をドライフィルム化して貼り付けることを特徴とする前項(1)記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【 0 0 2 4 】

(5) 前記第一の活性エネルギー線硬化材料は、エポキシ樹脂のカチオン重合硬化材料であることを特徴とする前項(1)記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【 0 0 2 5 】

(6) 前記第二の活性エネルギー線硬化材料は、エポキシ樹脂のカチオン重合

硬化材料であることを特徴とする前項（１）記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【 0 0 2 6 】

（７）上記のいずれかの方法で製造されるインクジェット記録ヘッド。

【 0 0 2 7 】

これらにより、前記従来の問題点を解決した。

【 0 0 2 8 】

【作用】

以上のような本発明方法によれば、吐出口部の撥インク性感光性材料とインク流路形成材料とを同時にパターニングされ、また、撥インク感光性材料とインク流路形成材料との相溶の問題もないため、各吐出口に均一で安定した撥インク領域を作ることができる。

【 0 0 2 9 】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明の実施の形態を、複数の実施例に基づき、図面を参照して詳細に説明する。

【 0 0 3 0 】

【実施例】

図１～図８は、本発明実施例を示す模式図（その１～その８）であり、これを基に本発明の製造方法の実施例を工程順に従って説明する。

【 0 0 3 1 】

（実施例１）

まず、図１に示されるような、シリコン、硝子、セラミック、金属等のインクジェット用基板５を用意する。この基板５には、電気熱変換素子或いは、圧電素子等の吐出圧力発生素子６が所望の個数（説明の便宜上２個のみを示す）配置される。更に、この基板５には、インク供給口７が設けられている。

【 0 0 3 2 】

このような、吐出圧力発生素子６によって記録液小滴を吐出させるための吐出エネルギーがインク液に与えられ、記録が行われる。ちなみに、例えば上記吐出

圧力発生素子6として電気熱変換素子が用いられる時には、この素子が近傍の記録液を加熱することにより、記録液に状態変化を生起させ吐出エネルギーを発生する。また、例えば圧電素子が用いられる時は、この素子が機械的振動によって、吐出エネルギーが発生される。

【0033】

なお、これらの素子6には、各素子を動作させるための制御信号入力用電極（図示せず）が接続されている。また、一般的には、これら吐出エネルギー発生素子6の耐用性の向上を目的として、保護層等の各種機能層が設けられるが、このような機能層を設けることは一向に差し支えない。

【0034】

次に図2に示すように、基板5上に、以下に示す感光性樹脂層8をこの基板5吐出圧力発生素子6を覆うように形成した。

【0035】

ポジ型レジスト ODUR1010（商品名、東京応化（株）製）

感光性樹脂層8の形成の方法としては、その感光性材料を適当な溶剤を溶解し、PET等のフィルム上に塗布、乾燥してドライフィルムを作成し、ラミネートによって成形することができる。上述のドライフィルムとしては、ポリメチルイソプロピルケトン、ポリビニルケトン等のビニルケトン系光崩壊性高分子を好適に用いることができる。その理由は、これら化合物は、光照射前は高分子化合物としての特性（被膜性）を維持しており、インク供給口7上にも容易にラミネート可能であるためである。

【0036】

次に、図3に示すように、基板5上に液路形成部位及びそれと連通する液室形成予定部位とを除き、フォトマスク19を通してパターン露光、現像を行うことで、流路パターンを有する感光性樹脂層を形成した（図4）。

【0037】

このように、液路をパターンニングした溶解可能な感光性樹脂層8上に、さらに流路形成材料10を通常のスピンコート法、ロールコート法等で形成する。

【0038】

次に、流路形成材料10について説明する。流路形成材料10としては、吐出口3をフォトリソグラフィー法で容易かつ精度よく形成できることから、感光性のものが好ましい。このような流路形成材料10は、構造材料としての高い機械的強度、基板5との密着性、耐インク性と、同時に吐出口3の微細なパターンをパターニングするための解像性が要求される。ここで、エポキシ樹脂のカチオン重合硬化物が構造材料として優れた強度、密着性、耐インク性を有し、かつ前記エポキシ樹脂が常温にて固体状であれば、優れたパターニング特性を有する。

【0039】

まず、エポキシ樹脂のカチオン重合硬化物は、通常の酸無水物もしくはアミンによる硬化物に比較して高い架橋密度（高Tg）を有するため、構造材として優れた特性を示す。また、常温にて固体状のエポキシ樹脂を用いることで、光照射によりカチオン重合開始剤より発生した重合開始種のエポキシ樹脂中への拡散が抑えられ、優れたパターニング精度、形状を得ることができる。

【0040】

固体状のエポキシ樹脂としては、ビスフェノールAとエピクロヒドリンとの反応物のうち分子量がおよそ900以上のもの、含ブロモビスフェノールAとエピクロヒドリンとの反応物、フェノールノボラックあるいは、クレゾールノボラックとエピクロヒドリンとの反応物、例えば特開昭60-161973号公報、特開昭63-221121号公報、特開昭64-9216号公報、特開平2-140219号公報に記載のオキシシクロヘキサン骨格を有する多感応エポキシ樹脂等が挙げられるが、これら化合物に限定されるわけではない。

【0041】

また、上述のエポキシ化合物においては、好ましくはエポキシ当量が2,000以下、さらに好ましくはエポキシ当量が1,000以下の化合物が好適に用いられる。これは、エポキシ等量が20,000を越えると、硬化反応の際に架橋密度が低下し、硬化物のTgもしくは熱変形温度が低下したり、密着性、耐インク性に問題が生じる場合があるからである。

【0042】

上記エポキシ樹脂を硬化させるための光カチオン重合開始剤としては、芳香族

ヨードニウム塩、芳香族スルホニウム塩 [J. POLYMER SCI: Symposium No. 56 383- (1976) 参照] や旭電化工業株式会社より上市されている商品名SP-150、SP-170等が挙げられる。

【0043】

また、上述の光カチオン重合開始剤は、還元剤を併用し加熱することによって、カチオン重合を促進（単独の光カチオン重合に比較して架橋密度が向上する）させることができる。ただし、光カチオン重合開始剤と還元剤を併用する場合、常温では反応せず一定温度以上（好ましくは60℃以上）で反応するいわゆるレドックス型の開始剤系になるように、還元剤を選択する必要がある。

【0044】

このような還元剤としては、銅化合物、特に反応性とエポキシ樹脂への溶解性を考慮して銅トリフラート（トリフルオロメタンスルホン酸銅（II））が最適である。また、アスコルビン酸等の還元剤も有用である。また、ノズル数の増加（高速印刷性）、非中性インクの使用（着色剤の耐水性の改良）等、より高い架橋密度（高Tg）が必要な場合は、上述の還元剤を後述するように前記流路形成材料の現像工程後に溶液の形で用いて流路形成材料を浸漬および加熱する後工程によって架橋密度を高めることができる。

【0045】

さらに上記組成物に対して必要に応じて添加剤等の適宜添加することが可能である。例えば、エポキシ樹脂の弾性率を下げる目的で可撓性付与剤を添加したり、あるいは基板との更なる密着力を得るために、シランカップリング剤を添加すること等があげられる。

【0046】

本実施例では、下記の組成物1から成る第一の活性エネルギー線硬化材料である流路形成材料10をスピコートし、その後、ホットプレートで90℃3分ベークを行った（図5）。

【0047】

組成物1

重量部

EHPE-3150 (商品名、ダイセル化学工業 (株) 製)	100
SP-170 (商品名、旭電化工業 (株) 製)	1.5
ジエチレングリコールジメチルエーテル	100

次いで、下記の撥水性材料 11 (組成物 2) を、ノードソン (株) 製 マイクロスプレーシステムにより、 $1\mu\text{m}$ の膜厚になるように塗布し 80°C ホットプレート 3 分のベークを行った (図 6)。

【0048】

組成物 2

	重量部
EHPE-3158 (商品名、ダイセル化学工業 (株) 製)	34
2、2-ビス (4-グリジルオキシフェニル) ヘキサフロロプロパン	25
1、4-ビス (2-ヒドロキシテトラヒドロピリジン) ベンゼン	25
3- (2-ヒドロキシフェニル) エトキシ-1、2-エポキシプロパン	16
A-187 (商品名、日本ユニカー (株) 製)	4
SP-170 (商品名、旭電化工業 (株) 製)	1.5
ジエチレングリコールモノエチルエーテル	200

このように撥水性材料 11 を微粒子化することにより、撥水性材料中の溶媒が飛翔中に揮散し乾燥するため、撥水性材料と流路形成材料との相溶を格段に低減し、実質的に問題ないレベルとすることができる。

【0049】

次に、図 7 に示すようにフォトマスク 12 により吐出口 3 部分を遮蔽した状態で撥水性材料 11 と流路形成材料 10 とを $5\text{J}/\text{cm}^2$ で露光し、その後、 80°C ホットプレート 4 分のベークを行い、キシレンを用いて現像を行い吐出口を形成した (図 8)。

【0050】

そして、deep UV 光を照射し、MIBK により感光性樹脂材料 8 である ODUR1010 を除去、 200°C 、1 時間のベークを行いインクジェットヘッドを完成させた。

【0051】

(実施例 2)

本実施例では、撥水性材料 1 1 の被覆方法を以下の方法とした以外は、前記実施例 1 と同様にしてインクジェット記録ヘッドを作製した。

【 0 0 5 2 】

すなわち、前記組成物 2 を日本写真印刷 (株) 社製 フレキソ印刷機 商品名 I N - 1 5 1 により、6 回印刷を行い、1 μ m 厚に塗布し、その後 8 0 $^{\circ}$ C ホットプレート 3 分のベークを行った。

【 0 0 5 3 】

(実施例 3)

前記実施例 1, 2 はいずれも完全には撥水性材料 1 1 と流路形成材料 1 0 との相溶を防止はしていない。本実施例は両者の相溶を完全に防止できるものである。本実施例では、撥水性材料 1 1 の被覆方法を以下の方法とした以外は、実施例 1 と同様にしてインクジェット記録ヘッドを作製した。

【 0 0 5 4 】

すなわち、前記組成物 2 を、5 0 μ m P E T (ポリエチレンテレフタレート) フィルムに、

(株) 康井精機 社製、商品名 N C R - 2 3 0 によるマイクログラビア塗工方式で 1 μ m になるように塗工を行った。この時の乾燥温度は 8 0 $^{\circ}$ C で行った。

【 0 0 5 5 】

このドライフィルムを図 5 の基板 5 に張り合せ、4 K g の圧力で押しながら 9 0 $^{\circ}$ C 1 分加熱し、冷却後該 P E T フィルムを剥がすことにより撥水性材料を被覆した。本実施例においても、撥水性材料 1 1 をドライフィルム化してから流路形成材料に被覆することで、両者の相溶が防止される。

【 0 0 5 6 】

次に、以上の各実施例に対する各比較例を作成した。

【 0 0 5 7 】

(比較例 1)

撥水性材料 1 1 の被覆方法を以下の方法とした以外は、前記実施例 1 と同様に

して、インクジェット記録ヘッドを作製した。

【 0 0 5 8 】

すなわち、前記組成物 2 を $1 \mu\text{m}$ になるようにスピンコートし、 80°C ホットプレート 3 分のベークを行った。

【 0 0 5 9 】

(比較例 2)

撥水性材料 11 を被覆する前までは、実施例 1 と同様にインクジェット記録ヘッドを作製し、その後撥水性材料 11 を被覆することなく、実施例 1 と同様の条件で吐出口及び液路を作製した。その後、下記の方法で撥水性材料を被覆した。

【 0 0 6 0 】

すなわち、濃度が低い下記組成物 3 を日本写真印刷 (株) 社製 フレキソ印刷機商品名 IN-151 により 6 回印刷を行い $0.07 \mu\text{m}$ 厚に塗布し 80°C ホットプレート 3 分のベークを行い、 $5 \text{ J}/\text{cm}^2$ 全面露光を行った。そして、 200°C 、1 時間のベークを行いインクジェット記録ヘッドを完成させた。

【 0 0 6 1 】

組成物 3

	重量部
EHPE-3150 (商品名、ダイセル化学工業 (株) 製)	34
2、2-ビス (4-グリジルオキシフェニル) ヘキサフロロプロパン	25
1、4-ビス (2-ヒドロキシキソプロピル) ベンゼン	25
3- (2-パーフルオロエチル) エトキシ-1、2-エポキシプロパン	16
A-187 (商品名、日本ユニカー (株) 製)	4
SP-170 (商品名、旭電化工業 (株) 製)	1.5
ジエチレングリコールモノエチルエーテル	3333

(比較例 3)

撥水性材料 11 を被覆する前までは、前記実施例 1 と同様にインクジェット記録ヘッドを作製し、その後撥水性材料 11 を被覆することなく、実施例 1 と同様の条件で吐出口及び液路を作製した。その後、前記組成物 2 を $1 \mu\text{m}$ になるように吐出口形成面にスピンコートし、 80°C ホットプレート 3 分のベークを行った

【 0 0 6 2 】

次に、フォトマスクにより吐出口 3 部分を遮蔽した状態で撥水性材料を $5 \text{ J} / \text{cm}^2$ で露光し、 80°C ホットプレート 4 分のバークを行なうことで撥水性材料部分の吐出口を形成した。

【 0 0 6 3 】

そして、deep UV 光を照射し、その後、前記 MIBK により感光性樹脂材料である ODUR 1010 (商品名) を除去し 200°C 、1 時間のバークを行いインクジェット記録ヘッドを完成させた。

【 0 0 6 4 】

以上のように、出来上がった各インクジェット記録ヘッドについて印字テスト比較を行った結果、各比較例 1～3 では、撥インク剤の不均一による印字不良が見られたが、本実施例 1～3 ではみられなかった。本実施例と比較例とを観察したところ、インクのメニスカスの位置が実施例 1～3 では、吐出口面に安定して作られていた。また、本実施例では、撥水性材料をエポキシ樹脂のカチオン重合硬化材料としたことで流路形成材料との密着性に優れ、機械的強度に富むため、吐出口のエッジ部分をシャープにすることができ、安定した印字を達成している。

【 0 0 6 5 】

しかしながら、比較例 1 では、スピンコート時に撥インク性材料 11 と流路形成材料が相溶してしまった為、撥インク性層がばらつき、吐出直後は、インクのメニスカス位置がまちまちであった。

【 0 0 6 6 】

また、比較例 2 では、フレキシ印刷時の吐出口への微妙な撥水剤の入り込みにより、吐出直後は、メニスカス位置が定まりにくかった。また、撥水層が薄い為であると思われるが、若干の撥水性が低いように観察された。

【 0 0 6 7 】

さらにまた、比較例 3 では、撥水剤と流路形成材料とのパターニング時に、 $0.2 \mu\text{m}$ のパターニングギャップが生じてしまい、吐出口 3 のメニスカスの異常

は観察されなかったが、インクの吐出方向に乱れがあった。

【 0 0 6 8 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、吐出口面に均一に撥インク性材料が形成されるため、印字品位が著しく向上した。これにより、高精細化に伴う吐出口の微細化に対応できる吐出口撥インク性材料の形成が精度良くできる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図
(その 1)

【図 2】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図
(その 2)

【図 3】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図
(その 3)

【図 4】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図
(その 4)

【図 5】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図
(その 5)

【図 6】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図
(その 6)

【図 7】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図
(その 7)

【図 8】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図
(その 8)

【図 9】 (a) ~ (d) 従来のフォトリソグラフィー技法による撥水層の作成方法説明図

【符号の説明】


- 1 基板
- 2 吐出口 (オリフィス)

- 3 撥水性の感光性樹脂材料
- 4 フォトマスク
- 5 基板
- 6 電気熱変換素子（吐出圧力発生素子）
- 7 インク供給口
- 8 流路型材（感光性樹脂材料）
- 9 フォトマスク 1
- 1 0 流路形成材料（組成物 1）
- 1 1 感光性撥水性材料（組成物 2）
- 1 2 フォトマスク 2
- 1 3 吐出口

【書類名】 図面


【図 1】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程
説明模式図(その1)




【図 2】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程
説明模式図(その2)




【図3】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程
説明模式図(その3)




【図4】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程
説明模式図(その4)




【図 5】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程
説明模式図(その 5)




【図 6】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程
説明図(その 6)




【図 7】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程
説明模式図(その 7)




【図 8】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程
説明模式図(その 8)



【図9】

従来のフトリソグラフィー技法による撥水層の作成方法の
説明図



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 従来の高画質、高精細のインクジェット記録ヘッドの製作方法において、ノズル形成部材 1 0 と撥インク性部材 1 1 の吐出口部とを同じ大きさにパターンニングしようとする、パターンニング精度の関係から数 1 0 0 μ m のずれを生じて吐出口付近に撥インク剤が不均一になり、記録品位が低下する問題点を解消する製造方法を提供する。

【解決手段】 このため、ノズル形成部材である第一の活性エネルギー線硬化性材料 1 0 の硬化前に撥インクの第 2 の活性エネルギー線硬化材料 1 1 を乾燥工程を経て被覆し、これら両者を同時に露光、現像することにより、吐出口を得る製造方法を採用した。

【選択図】 図 8

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2000-068878
受付番号	50000296086
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成12年 3月16日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000001007
【住所又は居所】	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
【氏名又は名称】	キヤノン株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】	100066061
【住所又は居所】	東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル3階
【氏名又は名称】	丹羽 宏之

【選任した代理人】

【識別番号】	100094754
【住所又は居所】	東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル3階
【氏名又は名称】	野口 忠夫

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
氏 名 キヤノン株式会社